

## TABLEROS DE MADERA MACIZA TRICAPA



## DATOS TÉCNICOS

Humedad de la madera	10 +/- 2% a la entrega
Capas intermedias	Capa intermedia de tablero densamente encolada en diferentes anchos
Capas superiores	89 a 142 mm de ancho
Superficie	Natural, lijada por ambos lados
Densidad	Aproximadamente 450 kg/m <sup>3</sup>
Clase de emisión	E1, contenido de formaldehído ≤ 0,01 ppm
Encolado	Probado según EN 13354 (pegamento resistente al agua hirviendo)
Certificación CE	Según EN 13 986:2004, EPH Dresden (SWP/3) MPA Stuttgart
Aprobación de la autoridad de construcción	Z-9.1-612 (planta de Imst), Z-9.1-404 (planta de Chanovice) DIBt Berlín