



Norme pour la production de la Mélèze de Sibérie

Bois pour la construction - Façade - Plafond

Le matériel raboté de Mélèze de Sibérie est trié suivant les qualités A et B.

häussermann propose une Mélèze de Sibérie comme étant trié d'après la qualité us/sf. Les qualités des bois découpés sont suivant les lois de triage (GOST 26002-83) du pays originaire. Tout en prenant compte de la norme DIN EN 14519 et 15146, où est expliqué les possibles défauts du bois en comparaison avec les règles du triage.

Si cela n'est pas conclu autrement, le bois a une humidité d'environ 18 %. En cas sporadiquement d'une humidité supérieure, nous n'acceptons aucune réclamation.

Caractéristiques

Qualité: us/sf

Nœuds

- Picots, très petits nœuds noirs jusqu'à 5mm
- Äste Nœuds sains et adhérents
 - jusqu'à 10 % de la largeur du profil/ + 50 mm
- Nœuds tombants, Trou de nœud, Nœuds noirs jusqu'à 30 mm max. 2 pecs / longueur

Nœuds arrachés

- Nœuds en bord de bois arrachés ou autres endroits jusqu'à 40 % de la grosseur du nœud maximal

Poche de résine

- jusqu'à une grandeur de 2X35 mm ou en relation avec le mm²
bis zu einer Größe von 2 x 35 mm oder entsprechend in mm² indefinit
- 3 Poches de résines jusqu' à max. 6 x 150 mm ou correspondant en mm² / 1,5 m de longueur



Fissuration

- Fissure continue du côté de la partie rainée en bout jusqu'à 30 cm de long
- Légère fissuration du au séchage jusqu'à 1/3 de la longueur du Lambris sur le côté visible
- Sur le contreparement les fissurations sont autorisées tant que la cohésion est assurée
- Du au séchage du bois les fissures en forme d'étoiles ne sont pas prise en considération tant que
Le nœud est conservé
- exclues sont des fissures partant étant en largeur et contre la veinure du bois.

Moelle

- sur le côté visible de la pièce possible

Couleur

- Léger défaut de coloration permis
- Coloration métallique du à crochet / accepté à condition qu'il soit à peine visible.

Infestation de champignons

- Dans le Duramen non autorisé
- Pourriture non autorisé

Infestation Insectes

- non autorisé

Les Biais

- Contreparement / 1 Bordée max. 1/3 de l'épaisseur à 1/4 de la longueur possible

Inclusions d'écorce

- Sur le côté visible l'inclusion d'écorce est possible

Déformation

- La mélèze de Sibérie a tendance à se courber ou à se bomber et à se déformer
- La construction adéquate se doit d'être réalisée

Usinage mécanique

- 3 côtés rabotés, un grand côté/ 2 petits côtés
- les défauts de rabotage qui sont acceptés dans une mesure limitée – max sur 10% de la longueur du produit raboté.
- Contreparement sans exigence, l'exactitude des dimensions se doit d'être respectée



Fixation

- Pour les façades de Mélèze de Sibérie avec languette et rainure nous vous conseillons contrairement aux règles du BDZ Partie 1 de fixer la façade avec 2 vis en Inox.

Erreur de triage:

D'après les normes de triage EN, un erreur de tri de 5% est accepté.

Dans certains cas rares il est possible de trouver des impacts de crochets/ Outils de triage ou trace de clouage sur le matériel qui ne sont pas visibles pendant le procédé de production.

Important!

Maximum 5% de la quantité livrée peut être différent de cette description ! La classification en fonction de l'apparence du produit n'est pas prise en compte, quand du à l'assemblage du matériel les défauts ne sont plus visibles. Nous ne recommandons pas de traitement de finition colorée.

Les faces finement sciée peuvent être sous certaines conditions traitées.

Feingesägte Oberflächen können bedingt behandelt werden. La Directive n° 18 du Ministère de la Couleur et de la protection de la valeur réelle ainsi que les consignes d'utilisation et les fiches techniques du producteur des produits de finition se doivent d'être absolument respectés !

Les lois conformes à la norme DTU 41.2 doivent absolument être respectées.