

# SAPELLI

## Denominación

Científica: *Entadrophagma cylindricum* Sprague

Española: Sapelli. Abebay

## Procedencia




## Descripción de la madera

- Albura: Blanco rosácea a gris rosácea.
- Duramen: Rosada recién cortada a pardo rojizo pardo violáceo con su exposición a la luz.
- Fibra: Recta, con mucha frecuencia con la fibra ligeramente entrelazada.
- Grano: Fino a medio.


## Propiedades físicas

- Densidad aparente al 12% de humedad 680 kg/m<sup>3</sup>. Madera semipesada
- Estabilidad dimensional
  - Coeficiente de contracción volumétrico 0,43 % madera de estable a ligeramente nerviosa.
  - Relación entre contracciones 1,55% sin tendencia a atejar



- Dureza (Chalais-Meudon) 3,9 madera semidura

## Propiedades mecánicas



Resistencia a flexión estática  
1.150 kg/cm<sup>3</sup>

Módulo de elasticidad  
120.000 kg/cm<sup>3</sup>



Resistencia a la compresión  
590 kg/cm<sup>3</sup>



Resistencia a la tracción paralela  
860 kg/cm<sup>3</sup>



**Durabilidad:** Medianamente durable

**Impregnabilidad:** Duramen: Poco impregnable

Albura: Medianamente impregnable

## Mecanización

- Aserrado: Sin problemas.
- Secado: Velocidad media a lenta. Riesgos pequeños de deformaciones por atejado y fendas.
- Cepillado: Sin problemas salvo el repelo que produce las piezas con la fibra entrelazada. Se curva muy bien.
- Encolado: Sin dificultades.
- Clavado y atornillado: Sin dificultades.
- Acabado: Sin dificultades.

## Aplicaciones

Muebles y ebanistería fina de interior y exterior.  
Mueble curvado. Mueble torneado.  
Carpintería de interior, puertas, revestimientos, molduras, rodapiés, frisos, parquet.  
Carpintería de exterior; puertas y ventanas.  
Chapas decorativas.



Directorio de la Madera 2016

