



## ENCIMERA R3 SUPRA

Ref: OTFT-0161  
Fecha: 20/07/11  
Rev: 1 Ult. Rev: 20/07/11  
Pág.: 1/1

# Ficha Técnica de Producto

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:** Encimera de mobiliario de cocina con laminado de alta presión en el plano superior y papel kraft en el inferior.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Encimera de aglomerado hidrófugo, recubierta con laminado de alta presión y papel kraft, postformada con doble radio 3 mm en el perfil delantero y canteada en el perfil trasero.

**SUMINISTRADOR:** GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.  
Carretera de Alcalá La Real s/n  
23660 Alcaudete (Jaén)

**TELÉFONO DE CONTACTO:** 953 56 20 02



Nº 6002475

### 2. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LOS MATERIALES

**TABLERO:** Tablero hidrófugo de aglomerado de partículas de 37 mm de espesor, con una densidad aproximada de 630 kg/m<sup>3</sup> y una emisión de formaldehído inferior a 8 mg/100g (E1).

**CARA:** Recubierta con una capa de laminado estratificado de alta presión (HPL) con espesor de hasta 0,7 mm.

**CONTRACARA:** Recubierta con una capa de papel kraft de 80 g/m<sup>2</sup>.

**COLA PEGADO DE LAMINADO EN LADO POSTFORMADO:** Adhesivo vinílico (cola blanca).

**COLA PEGADO DE LAMINADO Y KRAFT EN PLANOS:** Adhesivo vinílico (cola blanca).

**COLA CANTEO PERFIL TRASERO:** Adhesivo cola de poliuretano reactivo (PUR).

**COLA CORDÓN ANTIGOTA:** Adhesivo cola de poliuretano reactivo (PUR).

### 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICO – MECÁNICAS DEL PRODUCTO

Principales Características Físicas del Producto	Resultado	Normativa
RESISTENCIA A PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Sin deterioro	UNE 56 842
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Sin deterioro	UNE 56 842
ADHESIÓN AL RECUBRIMIENTO (% ARRASTRE DE PARTICULAS)	100%	UNE 56 842
RESISTENCIA AL CALOR SECO	5/5	UNE 56 842
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	4/5	UNE 56 842
RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	5	UNE 56 843
RESISTENCIA AL AGUA	Sin deterioro	UNE 56 843
CLASIFICACIÓN SEGÚN REACCIÓN AL FUEGO	M3	UNE 23 727

### 4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO

**MATERIAL DE EMBALAJE:** Una vez que el producto sea desprovisto de su envase inicial, el responsable de la entrega de éste, para su correcta gestión ambiental, es el poseedor final. Según y cómo se establece en el artículo 18.1 del Real Decreto 782/1998, del 30 de Abril.

**MANIPULACIÓN:** El paletizado o apilado del producto debe realizarse sin rozar las piezas entre sí y evitando el atrapamiento de partículas de cualquier tipo entre las mismas.

**ALMACENAMIENTO:** Evite la exposición prolongada del producto a la luz directa del sol y de otras fuentes de calor. Conservar en un lugar bien ventilado.

*Temperatura de Almacenamiento: 10 °C – 30 °C*

*Humedad relativa de Almacenamiento: 30% - 70%.*

**LIMPIEZA:** Es aconsejable el uso de agua jabonosa para su limpieza, ya que la utilización de productos químicos y/o abrasivos puede ocasionar la degradación del producto.

**APLICACIONES:** Las características de este producto lo habilitan para ser utilizado como planos de trabajo.



CALIDAD CONTROLADA